

PAPER DETAILS

TITLE: DEZENFEKSIYON VE STERILIZASYONUN SILIKON ESASLI ÖLÇÜ MADDELERİNİN
BOYUTSAL DEĞİŞİMLERİNE ETKİLERİ`-THE EFFECT OF DISINFECTION AND STERILIZATION
ON THE DIMENSIONAL CHANGES OF SILICONE-BASED IMPRESSION MATERIALS

AUTHORS: Tayfun BILGIN,Ömer KUTAY,Özlem INCE

PAGES: 181-186

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93885>

DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYONUN SİLİKON ESASLI ÖLÇÜ MADDELERİNİN BOYUTSAL DEĞİŞİMLERİNE ETKİLERİ*

Tayfun Bilgin**, Ömer Kutay***, Özlem İnce****

Yayın kuruluşuna teslim tarihi: 14. 12. 1992

ÖZET

Çalışmamızda kondansasyon silikonu Thixoflex'in ve ilave polimerizasyon silikonu Baysilex'in boyutsal değişimleri % 0.05'lik sodyumhipoklorit'te, % 2'lik glutaraldehit'te, mikrodalga enerjisinde, 37°C distile suda ve oda şartlarında incelenmiştir. Her bir ölçü maddesi için bir grupta 5 örnek olmak üzere 5 deney grubunda 25 örnek ADA 19 no.lu spesifikasyona uygun bir kalıpta hazırlanmıştır. Ölçümler 0.01 mm aralıklarla derecelendirilmiş bir Gaertner mikroskobu ile zamana bağlı olarak ölçülmüştür. Elde edilen değerler standart kalıbın boyutuyla t testine göre karşılaştırılmıştır. Thixoflex'in sodyumhipoklorit ve mikrodalga enerjisi ile dezenfeksiyonu yapıldığında meydana gelen boyutsal değişimi anlamlı olmasına rağmen, glutaraldehit solüsyonu içindeki boyutsal değişimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Baysilex ise hiçbir deney ajanında anlamlı boyutsal değişiklik göstermemiştir. Sonuç olarak glutaraldehit'in Thixoflex ve Baysilex silikon ölçü maddelerinin boyutsal değişimine sebep olmadan kullanılabilceği saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: Dezenfeksiyon, sterilizasyon, silikon ölçü maddeleri, boyutsal değişim.

GİRİŞ

Diş hekimleri hastalarını ve personelini enfeksiyonlardan koruma konusunda yasal ve mesleki sorumluluk taşımaktadırlar (16). Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık % 5'inin kronik HBV (Hepatit B virüsü) taşıyıcısı olduğu söylenmektedir (3). Türkiye'de değişik üniversite hastanelerinin personelinde yapı-

THE EFFECT OF DISINFECTION AND STERILIZATION ON THE DIMENSIONAL CHANGES OF SILICONE-BASED IMPRESSION MATERIALS

ABSTRACT

The dimensional changes of condensation (Thixoflex) and addition silicone (Baysilex) impression materials were investigated under following 5 different testing conditions: % 0.05 sodium hypochlorite, % 2 glutaraldehyde, microwave energy, deionized water and room temperature. A die recommended for ADA no. 19 was used to prepare. 25 specimens which were divided into 5 test groups for each material. Time-dependent measurements were performed with a Gaertner microscope graduated in 0.01 mm increments and compared with the dimensions of the standard brass die using Student t test ($p < 0.05$). Thixoflex showed significant dimensional variability when disinfected with sodium hypochlorite and microwave energy, while no significance observed after testing with glutaraldehyde. The dimensional change of Baysilex was not significant under all testing conditions. It was concluded that Thixoflex and Baysilex silicone impression materials can be disinfected using glutaraldehyde without significant dimensional change.

Key words: Disinfection, sterilization, silicone impression materials, dimensional change.

lan taramalarda yaklaşık yarısının B tipi hepatit geçirdiği saptanmıştır (4). Ülkemizde diş hekimleri ve yardımcı personeli arasında yapılan bir araştırmada portörlük % 4.1 ve Hepatit B virüsü ile temas oranı % 20.8 bulunmuştur (8). Çağımızda henüz tedavisi bulunmayan ve prognozu kötü olan AIDS hastalığı da son yıllarda diş hekimliğinde sterilizasyona ve dezen-

* Türk Diş Hekimleri Birliği I. Uluslararası Kongresinde tebliğ edilmiştir. 30 Eylül - 3 Ekim 1992, İzmir


** Dr. Med. Dent. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

*** Yrd. Doç. Dr. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

**** Doktora Öğr. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı


Özel ölçü kaşığını temsil eden plaklar 40 mm çapında ve 3 mm kalınlığında piring kalıplar içerisinde otopolimerizan akrilik reçineden hazırlanmıştır (Resim 1). Her plağın bir yüzeyi 100 grit'lik su zımparası ile zımparalanarak pürüzlendirilmiştir. Pürüzlendirilen yüzeylere Hold ölçü kaşığı adezivi (Teledyne Dental Products, Illinois, USA) firmanın direktiflerine göre sürülmüştür.

Resim 1. Ölçü kaşığı temsil eden akrilik plaklar




Silikon ölçü maddeleri üretici firmaların belirttikleri oranlarda (katalizör ve baz eşit uzunlukta) ve sürelerde karıştırılarak hazırlanmıştır (Tablo 1). Bir spatül yardımı ile piring kalıbın içerisine doldurulan ölçü maddesi üzerine, adeziv sürülmüş akrilik kaide yerleştirilmiştir. Akrilik kaide üzerine, distorsiyona engel olmak amacıyla, bir cam levha yerleştirilerek brite sıkıştırılmıştır (Resim 2). Her ölçü maddesi,

Resim 2. Deney örneklerinin preslenmesi



önerilen sertleşme süresinden en az 3 dakika daha fazla 32°C±2 distile suda bekletilmiştir. Kalıp içerisindeki polimerize olmuş örnekler aynı çapta bir metal disk ile deformasyona uğratılmadan çıkartılmıştır (Resim 3).

Resim 3. Deney örnekler



Hazırlanan örnekler sodyumhipoklorit, glutaraldehit, mikrodalga enerjisi, deiyonize su ve oda ısısında 10'ar dakika bekletilmiş sonra 60 ml distile suda 1 dakika çalkalanmış ve oda şartlarında (23°C±2 ve % 65±5 nem) kurutulmuştur. Ölçümler 24 saat sonra 0.01 mm aralıklarla derecelendirilmiş hareketli bir Gaertner mikroskobu ile yapılmıştır (7). Yapılan her ölçüm en az iki kez tekrarlanarak ortalaması esas alınmıştır.


Ölçü maddelerinin birbirlerine ve standart kalıp ortalamasına göre boyutsal değişimleri t testi ile karşılaştırılmıştır.

BULGULAR

Farklı deney ortamlarında dezenfekte ve sterilize edilen Thixoflex ve Baysilex'in boyutsal değişimlerinin ortalamaları ve bu değişimlerin standart kalıptan farklarının istatistiksel değerlendirmesi Tablo 3'de gösterilmiştir. Deney gruplarının ortalamaları ayrıca Şekil 2'de grafik olarak verilmiştir.

Şekil 2.

Thixoflex ve Baysilex ölçü maddelerinin boyutsal değişimi



Tablo 3. Farklı deney ajanlarıyla muamele edilen Baysilex ve Thixoflex'in çizgisel boyutsal değişimi

Materyal	Sod.H.	deney Glu.A.	ajanları Mik.D.	D.su	Oda.Ş.
Thixoflex	24.577*	25.242	25.029*	25.072	25.392
	0.911	0.320	0.479	0.568	0.39
	% 3.2	% 0.5	% 1.41	% 1.2	% 0.02
Baysilex	25.370	25.245	25.190	25.172	25.576
	0.46	0.46	0.345	0.314	0.489
	% 0.7	% 0.5	% 0.7	% 0.8	% 0.7

Verilen değerler $\bar{X}$, S_d ve standart kalıba göre değişim %

(*) İşaretili gruplar standart kalıba göre anlamlı $p < 0.05$

Sod.H.: Sodyumhipoklorit, Glu.A.: Gluteraldehit, Mik.D.: Mikrodalga enerjisi, D.su: Distile su, Oda.Ş.: Oda Şartları

Ölçü maddelerinin ortalama boyutsal değişimleri standart kalıp mesafesiyle karşılaştırıldığında en fazla boyutsal değişim sodyumhipoklorit ile dezenfekte edilen Thixoflex ölçü maddesinde saptanmıştır (Şekil 2). Thixoflex, sodyumhipoklorit ile dezenfekte ve mikrodalga fırın ile sterilize edildiğinde çizgisel boyutsal değişimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, gluteraldehit ile dezenfekte edildiğinde ise boyutsal değişimi standart kalıba göre anlamlı fark göstermemiştir.

Baysilex farklı deney ortamlarında dezenfekte ve sterilize edildiğinde istatistiksel olarak çizgisel boyutsal değişimi farklı bulunmamıştır (Tablo 3).

Hem Thixoflex'in hem Baysilex'in gluteraldehit solüsyonunda, oda ısısında ve deiyonize sudaki boyutsal değişimleri anlamlı bulunmamıştır.

TARTIŞMA

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda elastomer ölçü maddelerinin farklı yöntemlerle dezenfeksiyon ve sterilizasyonları yapıldığında gösterdikleri boyutsal değişimler konusunda tam bir fikir birliğine varılamamıştır. Bu nedenle çalışmamızda iki farklı silikon esaslı ölçü maddesi, kondansasyon silikonu (Thixoflex) ve ilave polimerizasyon silikonu (Baysilex) kullanılarak bu ölçü maddelerinin sodyumhipoklorit ve gluteraldehit ile dezenfeksiyonu, mikrodalga ile sterilizasyonu sonucu oluşabilecek boyutsal değişiklikler araştırılmıştır.

Diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolünün önemi özellikle son yıllarda AIDS ile daha fazla artmıştır. Klor bileşikler, formaldehit, gluteraldehit, fenol ve iyodoform gibi kimyasal dezenfektanlar 10-30 dakika Herpes, Hepatit ve AIDS virüslerini etkisiz hale

getirmektedirler. Bu kimyasal dezenfektanların çoğu el aletlerini sterilize etmek için kullanılabildikleri gibi ölçü maddelerini dezenfekte etmek amacıyla da kullanılabiliirler (11).

Gluteraldehitin % 2'lik konsantrasyonunun, hidrokolloid ölçü maddelerinde distorsiyona neden olduğu bildirilmiştir (5,13). Asidik gluteraldehitten başka tüm dezenfektanlarda ADA tarafından bekletme süresinin 30 dakikayı geçmemesi tavsiye edilmektedir (1). Daldırma (bekletme) yolu ile dezenfeksiyon tüm yüzeyleri dezenfekte ettiğinden spreyleme yolu ile dezenfeksiyona tercih edilmektedir.

Kondansasyon ve ilave polimerizasyon silikon ölçü maddelerinin hem yüzey detayları hem de boyutsal stabilite bakımından dezenfeksiyon amacıyla süksinik aldehit solüsyonunda uzun süre bekletmeye karşı dayanıklı oldukları belirtilmiştir. Polieter ölçülerin ise sterilizasyon süresi uzadığında istenilmeyen bir genleşme gösterdikleri ve bunlar için tavsiye edilen en uygun dezenfektanda bekletme süresinin 10 dakika olması önerilmiştir (12).

ADA'ya göre Tip 1 ve 3 elastomer ölçü maddeleri için 24 saatte kabul edilen boyutsal değişim miktarı % 0.5'dir. Standart kalıbın boyutlarıyla karşılaştırıldığında Thixoflex'in boyutsal değişim değeri sodyumhipokloritte % 3.1, mikrodalga fırında % 1.4, gluteraldehitte % 0.5 ve oda sıcaklığında % 0.02 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Thixoflex, sadece gluteraldehitte ve oda sıcaklığında klinik olarak kabul edilebilir boyutsal değişim göstermiştir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre Thixoflex distile suda da anlamlı değişim göstermemiştir ancak, bu değer mikrodalgada gösterdiği değişime yakındır ve ADA'nın sınır değerinin üzerindedir. Kondansasyon silikonlarının hidrofilik özellik taşımadıkları belirtildiğinden (15), Thixoflex'in sudaki boyutsal değişiminin zamana bağlı

olarak polimer yapısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir başka çalışmada Thixoflex'in katalizörü % 50 artırıldığında boyutsal olarak kontrol grubuna göre anlamlı bir değişim meydana gelmez iken % 100 artırıldığında boyutsal değişimin anlamlı olduğu saptanmıştır (7). Thixoflex'in sodyumhipoklorit ve mikrodalga enerjisi ile dezenfeksiyonu yapıldığında meydana gelen boyutsal değişimi anlamlı olmasına rağmen, gluteraldehit solüsyonu içindeki boyutsal değişimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Ölçü maddelerinin polimerizasyonu sırasında dezenfektanların kimyasal reaksiyonu nasıl etkilediği konusunda bir araştırmaya rastlanmamış olmakla beraber, sodyumhipokloritin polimer kitlesi yüzeyinde oksidasyona sebep olarak bozulma meydana getirebileceği düşünülmektedir. Mikrodalga enerjisinin ise elastomer kitlesinin tamamlanmamış polimerizasyonuna etki edebileceği veya kitle içerisinde stresslerin açığa çıkmasına sebep olabileceği sanılmaktadır.

Baysilex hiçbir deney ajanında anlamlı boyutsal değişiklik göstermemiştir (Tablo IV). Bu bulgumuz, Herrera ve arkadaşları (6) ve Langenwaller ve arkadaşları (9) nın bulgularıyla benzerlik göstermektedir.

Ayrıca, Storer ve arkadaşlarının (18) en az boyutsal değişim meydana getirdiğini bildirdiği gluteraldehit, bizim çalışmamızda da aynı oranda kullanılmış ve ölçü maddelerinin boyutsal değişimini diğer dezenfektanlardan daha az etkilemiştir.

SONUÇLAR

1- Thixoflex, sodyum hipoklorit ile dezenfekte ve mikrodalga ile steril edildiğinde istatistiksel olarak anlamlı boyutsal değişim göstermiştir. Dolayısıyla mikrodalga ve sodyum hipoklorit'in kondansasyon silikonlarının dezenfeksiyonu amacıyla kullanılmaları istenmeyen boyutsal değişimlerin meydana gelmesine sebep olabilir.

2- Kullanılan dezenfeksiyon ve sterilizasyon ajanları (kontrol ortamları dahil) ilave polimerizasyon silikonu Baysilex'in boyutsal değişimini etkilememiştir.

3- Hem ilave hem de kondansasyon polimerizasyon silikonu ölçü maddelerinin dezenfeksiyonu için % 2'lik gluteraldehit solüsyonunun boyutsal değişime sebep olmadan kullanılabileceği saptanmıştır.

KAYNAKLAR

1. Council on Dental Materials and Devices: Revised American Dental Association Specification No.19 for Non-Aqueous, Elastomeric Dental Impression Materials. *J. Am. Dent. Assoc.*, 1977; **94**: 733-41.
2. Arat, E., Tuncer, N., Külekçi, G.: Dezenfektan bir madde içeren yeni bir aljinatın antimikrobial etkisi ve alçı modellerde çapraz bulaşmayı önlemesi. *İ.Ü. Diş Hek. Fak. Der.* 1991; **25**: 69-73.
3. Council on Dental Materials and Devices Council on Dental Therapeutics Infection Control in The Dental Office. *J. Am. Dent. Assoc.*, 1978; **97**: 673-7.
4. Çakaloğlu, Y., Ökten, A., Yalçın, S.: Türkiye'de Hepatit B virüsü enfeksiyonu seroepidemiolojisi (Taşıyıcılık-seropozitiflik prevalansı). *The Turkish Journal of Gastroenterohepatology*, 1990; **1**: 49-43.
5. Durr, D.P., Novak, E.V.: Dimensional stability of alginate impressions immersed in disinfecting solutions. *J. Dent. For Child.*, 1987; **54**: 45-48.
6. Herrera, S.P., Merchant, V.A.: Dimensional stability of dental impression after immersion disinfection. *J. Am. Dent. Assoc.* 1986; **113**: 419-22.
7. Kutay, Ö., Bilgin, T., Şakar, O.: Katalizör oranı artırılan kondansasyon silikonu ölçü maddelerinin boyutsal değişimi. *İ.Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi*, 1993; **27**: 131-37.
8. Külekçi, G., Balkanlı, O., İnanc, D., Güvener, Z.: Dişhekimliğinde Hepatit B seroprevalans. *Türk Mikrobiyol. Cem. Derg.*, 1991; **21**: 109-17.
9. Langenwaller, E.M., Aquilino, S.A., Turner, K.A.: The dimensional stability of elastomeric impression materials following disinfection. *J. Prosthet. Dent.* 1990; **63**: 270-6.
10. Leung, R.L., Schonfeld, S.E.: Gypsum casts as a potential source of microbial cross-contamination. *J. Prosthet. Dent.* 1983; **49**: 210-11.
11. Matyas, J., Dao, N., Caputa, A.A., Lucatoto, M.: Effects of disinfectants on dimensional accuracy of impression materials. *J. Prosthet. Dent.* 1990; **64**: 25-31.
12. McCormick, R.J., Watts, D.C., Wilson, H.F.: Effects of a succinicaldehyde on elastomeric impression. *J. Dent.* 1989; **17**: 246-49.
13. Merchant, V.A., Radcliffe, R.M., Herrera, S.P., Stroster, T.G.: Dimensional stability of reversible hydrocolloid impressi-

ons immersed in selected disinfectant solutions. *J. Am. Dent. Assoc.* 1989; **119**: 533-5.

14. Olsson, S., Bergman, B.O., Bergman, M.: Agar impression materials: Dimensional stability and surface detail sharpness following treatment with disinfectant solutions. *Swed. Dent. J.*, 1987; **11**: 169-77.

15. Phillips, R.W.: Skinner's Science of dental materials, 9th. ed., Philadelphia, *WB Saunders Co.*, 1991; 135-50.

16. Rohrer, M.D., Bulard, R.A.: Microwave Sterilization. *J. Am. Dent. Assoc.*, 1985; **110**: 194-8.

17. Songer, R.G., Bradford, B.A., Elaney, J.M.: An Inquiry in-

to the sterilization of dental handpieces relative to transmission of Hepatitis B virus. *J. Am. Dent. Assoc.* 1978; **96**: 621-4.

18. Storer, R., McCabe, J.F.: An investigation of methods available for sterilising impressions. *Brit. Dent. J.*, 1981; **151**: 217-19.

19. Tuliner, J.B., Commette, J.A., Moon, H.C.: Linear dimensional changes in dental impression after immersion in disinfectant solutions. *J. Prosthet. Dent.* 1988; **60**: 725-8.

20. Tuncer, N., Külekçi, G., Tüfekçioğlu, B. ve ark.: Alçı modellerle çapraz bulaşmanın önlenmesinde mikrodalga sterilizasyonun etkinliği. *Dişhekimliğinde Klinik*, 1990; **3**: 45-47.

Yazışma adresi

Dr. Tayfun Bilgin

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

34390 Çapa-İstanbul