


PAPER DETAILS

TITLE: KITOSAN TASIYICILI BEYAZLATMA AJANININ DIS RENK DEGISIMINE ETKISI

AUTHORS: Samet TOSUN

PAGES: 312-316

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558168>



KİTOSAN TAŞIYICILI BEYAZLATMA AJANININ DİŞ RENK DEĞİŞİMİNE ETKİSİ

EFFECT OF BLEACHING AGENT INCORPORATED CHITOSAN ON TOOTH COLOR CHANGE

Dr. Öğr. Üyesi Samet TOSUN*

Makale Kodu/Article code: 3364

Makale Gönderilme tarihi: 16.02.2017

Kabul Tarihi: 18.08.2017

ÖZ

Amaç: Bu *in vitro* çalışmanın amacı; farklı konsantrasyonlara sahip kitosan taşıyıcı içerikli beyazlatma ajanlarının beyazlatma etkinliklerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan çekilmiş 30 adet A3 ve daha yukarı renge sahip anterior diş rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup 1; karbopol içerikli ticari bir ürün Whiteness Super Endo, Grup 2; Kitosan taşıyıcı içerikli %37 karbamid peroksit, Grup 3; Kitosan taşıyıcı içerikli %16 karbamid peroksit. Kök kanal perezasyonları yapıldıktan sonra dolduruldu. Mine semet sınırından 2 mm aşağıda olacak şekilde gutta perka kesildi. Yaklaşık 2 mm kalınlıkta cam iyonmer siman yerleştirildi. Beyazlatma ajanı 3-4 gün arayla 3 kez tekrarlandı. Spektrofotometre cihazı ile beyazlatma etkinlikleri ölçüldü. Grupların karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi ve Tukey HSD testleri, kullanıldı ($\alpha = 0.05$).

Bulgular: Spektrofotometre analizi sonuçlarına göre beyazlatma etkinlikleri açısından bütün gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Farklı konsantrasyonu denenen Kitosan içerikli beyazlatma ajanlarının beyazlatma etkinlikleri benzer bulundu. ($p > 0.05$)

Sonuç: Bu *in vitro* test koşulları altında kitosan, beyazlatma ajanının içerisinde alternatif bir taşıyıcı olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Diş beyazlatma, kitosan, karbamid peroksit

ABSTRACT

Aim: The aim of this *in vitro* study was to compare the bleaching efficacy of different concentrations of bleaching agents containing chitosan delivery system.

Materials and Methods: Thirty extracted maxillary incisors tooth which colour with A3 or over, randomly divided into 3 test groups; Group 1 was caropol with Whiteness Super Endo (%37 carbamid peroxide) Group 2 was chitosan with %37 carbamid peroxide, Group 3 was chitosan with %16 carbamid peroxide. After finishing canal preparation and root canal filling, the root fillings were removed to a level 2 mm apical to the cemento-enamel junction. Glass ionomer base was placed approximately 2-mm thick. Bleaching agents was placed into the rest of the cavity for 3-4 days at 3 times. Bleaching efficiency was measured a spectrophotometer. Groups were compared by using one way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's HSD post hoc tests ($\alpha = 0.05$).

Results: According to the spectrophotometer analysis, statistically no significant color changes were found in all groups. Bleachings agents containing chitosan were similar whitening efficiency. ($p > 0.05$).

Conclusion: According to the results of this *in vitro* study it can be concluded that chitosan, bleaching, can be used as an alternative carrier.

Keywords: Teeth bleaching, chitosan, carbamid peroxide

* Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D. Denizli.



GİRİŞ

Estetik kaygıların giderek arttığı günümüzde, diş renklenmelerinin tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Endodontide lokal etkenlere bağlı olarak renklenmiş dişlerin kök kanal tedavisini takiben intrakoroner yöntem ile beyazlatılması işlemi diş hekimlerinin güncel uygulamalardandır.^{1, 2} Diş hekimliğinin de beyazlatma için daha çok, hidrojen peroksit, karbamid peroksit ve türevlerini içeren ürünler kullanılmaktadır.³

Uygulama sıklığını azaltmak ve lokal olarak mine ve dentin üzerindeki etkiyi artırmak amacıyla beyazlatma ajanlarını taşıyıcı sisteme yükleyerek uygulamak mümkündür. Taşıyıcı sistemlerde genel olarak doğal ve sentetik materyaller kullanılmaktadır.⁴⁻⁶ Günümüzde beyazlatma ajanlarının içerisinde en çok kullanılan taşıyıcı sistem karbopoldür. Bu taşıyıcı sistemler arasında kitosan da bulunmaktadır, kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen kitinin yüksek alkali ortamda kısmi deasetilasyonu ile hazırlanan katyonik özellikte doğal bir polimer yapısındadır. Biyoadeziv, biyoparçalanır, biyoyumlu özelliklerinin yanı sıra, antifungal, antimikrobiyal, hemostatik ve biyoaktif özelliklere sahiptir. Kitosan, diş hekimliğinde birçok araştırmaya konu olmuştur⁷⁻¹².

Bu *in vitro* çalışmanın amacı, dişlerin beyazlatılmasında karbamid peroksit'in daha uzun aktivasyonunu sağlayabilmek ve aynı zamanda beyazlatmada kullanılan karbamid peroksit konsantrasyonunun azaltılması için Kitosan'ın taşıyıcı olarak kullanılmasıdır. Bu çalışmada, endodontik tedavi görmüş dişlerin intrakoronal beyazlatmasında rutin olarak kullanılmakta olan karbamid peroksit içerikli beyazlatma ajanı ile yeni geliştirilen farklı konsantrasyonlardaki karbamid peroksit içeren kitosan taşıyıcılı beyazlatma ajanlarının diş üzerinde meydana getirdikleri beyazlatma etkinliklerinin spektrofotometrik analiz yöntemiyle karşılaştırılması incelenmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM

In vitro çalışma için Gaziantep Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındı (Karar no: 2016/113). Çalışmada yeni çekilmiş, A3 ve üzeri renge sahip 30 adet üst ön kesici, santral ve lateral insan dişi kullanıldı. Çalışmaya dahil edilecek dişlerin seçilirken kırık, çürük, çatlak olmamasına dikkat edildi. Dişlerin kök yüzeyindeki sert ve yumuşak doku artıkları

bir bisturi yardımı ile uzaklaştırıldı. Dişler kullanılacakları zamana kadar, herhangi bir koruyucu kullanılmadan, buzdolabında +4 C° de, serum fizyolojik içinde saklandı. Endodontik giriş kavitesi ISO (International Organisation of Standardization) 12 elmas rond frez (Diatech, Coltene Whaledent, Altstetten, Switzerland) kullanılarak su soğutması altında açıldı. Kanal girişinin belirlenmesinden sonra, Kök kanalı şekillendirme işlemi; protaper döner sistemleri (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Switzerland) ile yapıldı. Kanallara kurulandıktan sonra AH 26 pat (Dentsply, De Trey, Konstanz, Germany) ve gutta perka (SPI Dental, Inchon, Korea) kullanılarak soğuk lateral kondenzasyon tekniği ile dolduruldu. Sonra doldurulan kanalların mine-sement birleşiminin 2 mm apikalinden gutta perka kesildi. İyonomer siman (Vitrabond, 3M Dental Products, St Paul, Minn) ile 2 mm kalınlıkta olacak şekilde kanal ağızları kapatıldı. Dişler rastgele her grupta 10 diş olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Grup 1 için ticari bir ürün olarak Whiteness super- Endo (FMG, Joinville, SC Brasil) seçildi. % 3'lük kitosan elde etmek için elimizdeki toz kitosan (Sigma Aldrich Co, St. Louis, Missouri, ABD), % 1'lik sitrik asit (Pozitif Kimya, Pozitif Kimya Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Tuzla, Türkiye) çözeltisinde iki saat boyunca manyetik karıştırıcıda (İsotex Magnetic Stirrer SH-3, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti) karıştırılarak elde edildi. Daha sonra % 16 ve % 35'lik karbamid peroksit solüsyonu hazırlamak için elimizdeki toz karbamid peroksitten (Merck KgaA, Germany EMD Milipore Corporation, ABD) 3,2 ve 7 gr karbamid peroksit hassas terazi (Acculab ALC Series Precision Balances, Sartorius Group, Arvada/Colorado, ABD) ile ölçüldü, ardından 5'er ml gliserin eklenerek grup 2 ve 3 hazırlandı. Hazırlanan karbamid peroksitler 5 ml kitosan çözeltisi ile karıştırılarak Tablo 1' de içeriği belirtilen gruplar elde edildi. Sonrasında bütün gruplara aşağıdaki işlemler sırasıyla yapıldı. Beyazlatma uygulaması yapılmadan önce dişlerin spektrofotometre cihazı (VITA Easy Shade Advance, Zahnfabrik H.Rauter GmbH&Co. KG, Germany) ile ilk renkleri belirlendi. Ölçüm, cihazın kullanım talimatlarına uygun olarak cihazın ucu dişin bukkal yüzeyinde orta üçlü alanın merkezine temas edecek şekilde konumlandırılarak yapıldı. Spektrofotometre her kullanımdan önce üretici firma önerileri doğrultusunda kalibre edildi. Beyazlatma ajanları pulpa odasına konuldu, üzerine pamuk pelet yerleştirildi. Geçici bir simanla kapatıldı. Üretici firmanın talimatları doğrultusunda 3-4



günde değişecek şekilde 3 kez uygulandı. Beyazlatma işleminden sonra Filtek Ultimate (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) kompozit dolgu ile restorasyonları yapıldı. Beyazlatma tedavisinin sonunda tekrar L*, a*, b* ayrıntılı değerleri her diş için kaydedildi. Çalışma sonunda elde edilen kolorimetre verilerinin istatistiksel değerlendirilmesi; ANOVA ve Tukey HSD testleri ile yapılmıştır.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan beyazlatma ajanlarının içeriği

KOD	Beyazlatma ajanları	İçerik
GRUP 1	Whiteness super- endo	% 37 Karbamid peroksit, karbopol, gliserin
GRUP 2	%35 Karbamid peroksit + %1-3 Kitosan	% 35 Karbamid peroksit+ % 1-3Kitosan (hacim/hacim), % 1sitrik asit, gliserin
GRUP 3	% 16 Karbamid peroksit + % 1-3 Kitosan	% 16 Karbamid peroksit+ % 1-3 Kitosan (h/h), % 1 sitrik asit, gliserin

Renk ölçümü

Çalışmamızda dişlerde meydana gelen renk farklılıkları CIEab renk sistemindeki L*a*b* değerleri ve $\Delta E_{2-1} = [(\Delta L)^2 + (\Delta a)^2 + (\Delta b)^2]^{1/2} = [(L_2 - L_1)^2 + (a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2]^{1/2}$ formülü ile hesaplanan¹³ ΔE değeri kullanılarak hesaplanmıştır. ΔE değeri iki ölçüm arasındaki renk farkını ifade etmektedir. Ayrıca oluşan bu renk değişikliği (ΔE), National Bureau of Standards tarafından belirlenmiş olan NBS kriterleri ve renk değişim miktarının klinik eşlemesi kullanılarak ta değerlendirildi (Tablo 2). Bu dönüşüm için kullanılan NBS değeri formülü $\Delta E \times 0.92'$ dir.¹⁴

Tablo 2. NBS Renk Toleransı

Renk farklılığı	NBS değerleri
Çok az	0-0.5
Az	0.5-1.5
Gözle fark edilebilir	1.5-3.0
Kayda değer	3.0-6.0
Yüksek	6.0-12.0
Çok yüksek	12.0+

BULGULAR

Ticari ürün olan Whiteness Super - Endo (Grup 1) ile yeni geliştirilen taşıyıcı sistemler içeren beyazlatma ajanları arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunamadı ($p > 0.05$) (Grup 2 ile $p = 0.670$, Grup 3 ile $p = 0.104$). Farklı konsantrasyonları denenen yeni geliştirilen beyazlatma ajanlarının arasında

istatistiksel bir fark bulunamadı ($p > 0.05$, $p = 0.427$) (Tablo 3,4). Tüm gruplarda beyazlatma öncesi ve sonrasında aldığımız fotoğraflardan elde ettiğimiz subjektif bulgulara göre fark edilebilir bir beyazlık gözlemlendi (Resim 1). Fakat NBS kriterleri açısından değerlendirildiğinde en iyi sonucun Grup 1'in olduğu tespit edildi.


Tablo 3. Tüm grupların ΔE değişimi ortalama ve standart sapma değerleri (n:10)

Gruplar	ΔE_1 Ort $\pm$ SS
Grup 1	12,53 $\pm$ 4,45
Grup2	10,64 $\pm$ 6,88
Grup3	10,34 $\pm$ 5,12

Tablo 4. Beyazlatma etkinliğinin gruplar arası çoklu kıyaslamasında elde edilen anlamlılığın ikili gruplara yansımalarının değerlendirilmesi

Gruplar	Mean difference	Std. Error	Sig.	Tukey HSD ^z
Grup 1 Grup2	1,88938	2,19713	,670	A
Grup 1 Grup3	4,66792	2,19713	,104	
Grup 2 Grup1	-1,88938	2,19713	,670	A
Grup 2 Grup3	2,77854	2,19713	,427	
Grup 3 Grup1	-4,66792	2,19713	0,104	A
Grup 3 Grup2	-2,77854	2,19713	,427	

^zFarklı harfler istatistiksel olarak anlamlı farklılığı ifade etmektedir ($p < 0.05$).



Resim 1. Dişlerin görünümü a) beyazlatma öncesi b) % 35 kitosan içeren beyazlatma ajanının kullanımı sonrası

TARTIŞMA

Beyazlatma tedavisi konservatif bir uygulama olması sebebiyle hekimlerin ilk düşündüğü tedavi seçeneğidir ve diş hekimliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Beyazlatma tedavisine ilginin artması ile birlikte beyazlatma ajanlarının oluşturdukları etkilerinin belirlenmesi amacıyla birçok araştırma yapılmıştır.¹⁵⁻¹⁷

Diş hekimliğinde spektrofotometrik ölçümler; çeşitli dental materyallerin renklerinin sayısal ifadele-
rini bulmak ve renkli iki cismin arasındaki renk farkını
değerlendirmede kullanılmaktadır. Bu konu ile yapılan
bir çalışmada, spektrometrik cihazların görsel skalaya
göre daha doğru sonuçlar verdiği belirtilmiştir.¹⁸
Spektrometrik cihaz kullanımının daha doğru ve
uygulanabilir bir renk analizi yöntemi olması nedeniyle
biz de bu yöntemi kullanmaya tercih ettik.

Son yıllarda vital diş beyazlatmada popüler
olarak kullanılan karbamid peroksit¹⁹⁻²¹, intrakoronal
beyazlatmada da sıklıkla kullanılmaktadır.^{2, 17} Beyazlat-
ma ajanlarının içeriği incelendiğinde sıklıkla taşıyıcı
sistem olarak karpobol kullanıldığı görülmektedir.^{22, 23}
Yapılan bir çalışmada karpobol polimerinin dişin demi-
neralizasyonunu artırdığı, kalsiyumu olan afinitesi ne-
deni ile de hidroksi apatitleri inhibe ettiği bildirilmiş-
tir.²³ Karpobol'un bu olumsuz etkisine nazaran kitosan
demineralizasyonun önlenmesinde katkıda bulunmak-
tadır.^{24, 25} Bu özelliği de göz önüne alınarak doğal bir
taşıyıcı polimer olan kitosan farklı konsantrasyonlarda
karbamid peroksitin içerisine eklendi ve beyazlatma
etkinlikleri karpobol içeren ticari bir ürün ile
karşılaştırıldı.

Yapmış olduğumuz literatür araştırmasında
karbamid peroksit'in kitosan taşıyıcı sistemle kombine
kullanıldığına dair herhangi bir *in vitro* veya *in vivo*
çalışmaya rastlanmadığından dolayı elde etmiş olduğ-
umuz verilerin karşılaştırma imkanı bulunamamıştır.
Karpobol taşıyıcı sisteme sahip ticari bir ürün ile
karşılaştırıldığında beyazlatma açısından kitosan taşıyıcılı
gruplarla arasında anlamlı fark bulunamadı. Beyazlat-
ma tedavisinde kullanılacak ajanın konsantrasyonu
konusunda pek çok farklı görüş bulunmaktadır. Bazı
araştırmacılar yüksek konsantrasyonlu beyazlatma
sistemlerinin daha hızlı bir beyazlatma meydana getir-
se de; düşük konsantrasyonlu ajanların uzun süre kul-
lanımı ile aynı etkinin elde edilebileceğini savunmak-
tadırlar.^{26, 27} Matis ve ark.²⁸ yaptıkları bir çalışmada %
15-40 arasında hidrojen peroksit içerikli 8 farklı ofis tipi
beyazlatma sistemini *in vivo* olarak karşılaştırmış tüm
sistemlerin beyazlatma etkinliğinin benzer olduğunu
bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da farklı konsant-
rasyonda karbamid peroksit içermesine rağmen aynı
sürede benzer beyazlatma değerleri bulundu. Bu du-
rum kitosanın iyi bir taşıyıcı özelliğe sahip olmasından
ve peroksitin beyazlatma etkisini azaltmamasından
kaynaklanabilir. Ayrıca düşük konsantrasyon değerle-

rinin mine ve çevre dokulara meydana gelebilecek
olası yan etkileri azaltacağını da düşünmekteyiz.
Beyazlatma verilerine göre kitosan peroksit ajanlarla
uyumlu olarak kullanılabilen, yeterli viskozitede, kolay
uygulanabilen, peroksit ajanların beyazlatma etkisini
azaltmayan iyi bir taşıyıcı ajandır.

SONUÇ

Bu *in vitro* çalışma koşullarında, kitosan taşıyıcı
sistem içeren beyazlatma ajanı, karpobol taşıyıcı içeren
ticari bir ürün ile karşılaştırıldığında beyazlatma etkin-
liğinin benzer olması, ayrıca karbamid peroksitin
konsantrasyonu yarıya indirilmesine rağmen beyazlat-
ma etkinliği açısından fark olmaması kitosanın, bir
beyazlatma ajanı içerisinde alternatif taşıyıcı olarak
kullanılabileceğini göstermektedir.

Samet Tosun: ORCID ID: 0000-0003-3277-197X

KAYNAKLAR

1. Timpawat S, Nipattamanon C, Kijsamanmith K, Messer H. Effect of bleaching agents on bonding to pulp chamber dentine. Int Endod J. 2005;38:211-7.
2. Ganesh R, Aruna S, Joyson M. Comparison of the bleaching efficacy of three different agents used for intracoronal bleaching of discolored primary teeth: an in vitro study. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2013;31:17.
3. Goldstein RE. Bleaching teeth: new materials—new role. J the Am Dent Assoc. 1987;115:44E-52E.
4. Needleman IG, Smales FC, Martin GP. An investigation of bioadhesion for periodontal and oral mucosal drug delivery. J Clin Periodontol. 1997;24:394-400.
5. Rathbone MJ, Pather I, Şenel S. Overview of Oral Mucosal Delivery. Rathbone MJ Ed. Mucosal Drug Delivery and Therapy, Advances in Delivery Science and Technology: Springer US: 2015. p. 17-29.
6. Şenel S. Potential applications of chitosan in oral mucosal delivery. J Drug Deliv Sci Technol 2010;20:23-32.
7. İkinci G, Şenel S, Akıncıbay H, Kaş S, Erciş S, Wilson C, et al. Effect of chitosan on a periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis. Inter J Pharm. 2002;235:121-7.



8. Senel S, Kas H, Squier C. Application of chitosan in dental drug delivery and therapy. Muzzarelli, Riccardo AA, ed. Chitosan per os: from dietary supplement to drug carrier Grottammare: Atec. 2000. p. 241-56.
9. Şenel S, İkinci G, Kaş S, Yousefi-Rad A, Sargon M, Hincal A. Chitosan films and hydrogels of chlorhexidine gluconate for oral mucosal delivery. Inter J Pharmac 2000;193:197-203.
10. Fakhry A, Schneider GB, Zaharias R, Şenel S. Chitosan supports the initial attachment and spreading of osteoblasts preferentially over fibroblasts. Biomaterials 2004;25:2075-9.
11. Akıncıbay H, Şenel S, Yetkin Ay Z. Application of chitosan gel in the treatment of chronic periodontitis. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2007;80:290-6.
12. Uraz A, Boynueğri D, Özcan G, Karaduman B, Uç D, Şenel S, *et al.* Two percent chitosan mouthwash: A microbiological and clinical comparative study. J Dent Sci 2012;7:342-9.
13. Baltzer A, Kaufmann-Jinoian V. The determination of the tooth colors. Quintessenz Zahntech. 2004;30:726-40.
14. Kara H, Aykent F, Ozturk B. The effect of bleaching agents on the color stability of ceromer and porcelain restorative materials in vitro. Oper Dent 2012;38:E1-E8.
15. Li Q, Yu H, Wang Y. Colour and surface analysis of carbamide peroxide bleaching effects on the dental restorative materials in situ. J Dent 2009;37:348-56.
16. Dey S, Pandey V, Kumar A, Awasthi N, Sahu A, Pujari S. In vitro Comparison of Impact of different Bleaching Agents on the microhardness of Enamel. Dent Pract 2016;17:258-62.
17. Smidt A, Feuerstein O, Topel M. Mechanical, morphologic, and chemical effects of carbamide peroxide bleaching agents on human enamel in situ. Quintessence Int 2011;42:407-12.
18. Paul S, Peter A, Pietrobon N, Hämmerle C. Visual and spectrophotometric shade analysis of human teeth. J Dent Res 2002;81:578-82.
19. Metz MJ, Cochran MA, Matis BA, Gonzalez C, Platt JA, Lund MR. Clinical evaluation of 15% carbamide peroxide on the surface microhardness and shear bond strength of human enamel. Oper Dent 2007;32:427-36.
20. Basting R, Rodrigues A, Serra M. The effect of 10% carbamide peroxide bleaching material on microhardness of sound and demineralized enamel and dentin in situ. Oper Dent 2001;26:531-9.
21. Yüzügül B, Çelik Ç, Erkut S. Karbamid Peroksit İçeren Beyazlatma Ajanının Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi. Atatürk Üni Diş Hek Fak Derg. 2008;3:94-8.
22. Lopes GC, Bonissoni L, Baratieri LN, Vieira LCC, Monteiro S. Effect of bleaching agents on the hardness and morphology of enamel. J Esthet Restor Dent 2002;14:24-30.
23. Basting R, Rodrigues A, Serra M. The effect of 10% carbamide peroxide, carbopol and/or glycerin on enamel and dentin microhardness. Oper Dent 2005;30:608.
24. Arnaud TMS, de Barros Neto B, Diniz FB. Chitosan effect on dental enamel de-remineralization: an in vitro evaluation. J Dent 2010;38:848-52.
25. Visveswaraiah PM, Prasad D, Johnson S. Chitosan A novel way to intervene in enamel demineralization-An in vitro study. Int J Curr Microbiol App Sci 2014;3:617-27.
26. Sulieman M, Addy M, MacDonald E, Rees J. The effect of hydrogen peroxide concentration on the outcome of tooth whitening: an in vitro study. J Dent 2004;32:295-9.
27. Sulieman M, Macdonald E, Addy M. Tooth bleaching by different concentrations of carbamide peroxide and hydrogen peroxide whitening strips: an in vitro study. J Esthet Restor Dent 2006;18:93-100.
28. Matis B, Cochran M, Franco M, Al-Amman W, Eckert G, Stropes M. Eight in-office tooth whitening systems evaluated in vivo: a pilot study. Oper Dent 2007;32:322-7.

Yazışma Adresi

Samet TOSUN
Pamukkale Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi ,
Endodonti A.D.,
Pamukkale /Denizli, Türkiye.
Tel: +90 (258) 2961747
e-mail: samettosun06@gmail.com

